

Description du produit:

Premier Apprêt Intérieur à base d'émulsion acrylique spécialement formulé pour adhérer aux surfaces neuves et déjà peintes. Il est idéal pour le stuc, la maçonnerie, la brique et le bois, sauf le cèdre et le séquoia.

Caractéristiques:

- Résiste à la fissuration et au pelage
- Minimise les problèmes de surface
- Bonne adhérence
- Couverture supérieure
- Résistant aux projections
- Séchage rapide
- Bon débit et mise à niveau
- Faible COV

Usage:

Surfaces intérieures neuves ou déjà peintes, stuc, bois, maçonnerie et brique.

⚠ Précaution:

Le ponçage à sec, la découpe à la flamme et/ou le soudage de films de peinture secs peuvent générer de la poussière et/ou de la fumée. Évitez de respirer les vapeurs de peinture. Assurez-vous toujours que la pièce est bien ventilée lorsque vous travaillez. Un équipement de protection respiratoire approprié doit être utilisé. NE LAISSEZ PAS LA PEINTURE GELER. PEUT CAUSER L'IRRITATION DES YEUX, DU NEZ, DE LA GORGE ET/OU DE LA PEAU. Si la peinture pénètre dans les yeux ou sur la peau, rincez abondamment avec de l'eau. En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais. Tenir hors de la portée des enfants. Nocif en cas d'ingestion consulter un médecin. Consulter la fiche signalétique pour des informations appropriées sur la santé et la sécurité.

Applicateurs:

Rouleau de 10-13 mm, brosse en nylon ou en polyester, pulvérisateur sans air.

Nettoyage:

Savon et eau.

Entreposage:

Conserver le produit dans un endroit sec et ventilé entre 10-30 °C (50-89.6°C). Les conteneurs non ouverts peuvent être stockés jusqu'à 3 ans.

Disposition:

Consultez votre municipalité pour les procédures d'élimination appropriées.

Garantie à vie limitée:

La performance du produit est couverte par une garantie à vie limitée lorsqu'il est appliqué conformément aux instructions de l'étiquette sur une surface correctement préparée. Cette garantie est efficace tant que vous résidez dans votre maison et n'est pas transférable. En cas de problème de performance, contactez le 1-866-paint99 (1-866-724-6899). Nous pouvons, à notre discrétion, sur preuve d'achat, vous fournir une peinture de remplacement gratuite ou nous rembourserons le prix d'achat total avec une carte-cadeau. Cette garantie exclut (i) la main-d'œuvre ou le coût de la main-d'œuvre pour l'application de toute peinture, et (ii) les dépenses, pertes ou dommages indirects ou consécutifs.

Spécifications techniques (25 °C / 77 °F):

Niveau de brillance:

Brillance à 60°: ≤ 5%

☺ Temps de séchage:

Sec au toucher: 2 hrs

Pour recouvrir: 4-6 hrs

- Si l'humidité relative est supérieure à 50%, le temps requis doit être doublé.
- Sur le bois avec des taches lourdes et des tanins, laisser 12-16 heures entre les couches.

Taux d'étalement par couche:

Couvre jusqu'à 38-46m² (400-500 pi²) par 3,78 L

En excluant les pertes causées par les variations dans les méthodes d'application ou la porosité de la surface.

Composés organiques volatils (COV):

- Faible COV.
- Réglementation canadienne sur les COV: < 100 g / L

Solide par volume *:

33%

Préparation de surface:

- La surface doit être exempte de saleté, de poussière, de moisissure et de graisse. Nettoyez la surface avec un détergent et laissez-la sécher complètement avant d'appliquer la peinture ou l'apprêt.
- Enlever toute peinture lâche ou écaillée en ponçant légèrement.
- Tout trou, fissure ou imperfection légère doit être rempli avec un composé. Les surfaces brillantes devraient être émoussées.
- Le nouveau plâtre et la maçonnerie doivent être durcis avant de peindre.
- Pour les taches de surface ou de saignement gravement endommagées, utiliser l'apprêt de résolution de problèmes Premier Active™ (048-8651-0).

Application:

- La peinture doit être appliquée lorsque la température de l'air et de la surface se situe entre 10-32°C (50-89.6°F).
- Ne pas éclaircir. Remuez la peinture de temps en temps pendant l'application. La peinture teintée doit être agitée ou bien agitée si elle est conservée plus d'une semaine.
- Appliquer le produit en respectant son taux d'épandage.
- Respectez le temps de séchage entre les couches.
- Des températures basses ou une humidité élevée affecteront le temps de séchage.
- L'application de deux couches peut être nécessaire pour les surfaces fortement texturées et poreuses.
- Ne pas appliquer directement sur les métaux ferreux nus (fer, acier)
- Doit être recouvert d'une couche de finition.